

CARMYBOND 66

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΤΟΙΧΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα υδατοδιαλυτή, ακρυλικής βάσης, με συμπολυμερή PVA και συνθετικές ρητίνες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ

Κόλλα κατάλληλη για συγκόλληση αμιαντοβινυλικών και PVC πλακιδίων, ή μοκετών με αφρώδη υπόστρωση σε δάπεδα από μωσαϊκό, τσιμέντο, ή ξύλο. Η επάλειψη γίνεται στη μία επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η CARMYBOND 66 μπορεί να αποθηκευτεί το λιγότερο για 18 μήνες στη θερμοκρασία των 20°C. Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος και να προστατεύεται από το κρύο.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γίνεται επάλειψη μόνο στο πάτωμα με οδοντωτή σπάτουλα. Μετά από 15 - 45 min τοποθετούμε τα πλακίδια, ή τη μοκέτα πιέζοντας ελαφρά για την απομάκρυνση τυχόν φυσαλλίδων. Μετά από 1 - 2 h πιέζουμε τις τυχόν μη κολλη-

μένες άκρες. Η μέγιστη δυνατή συγκόλληση επιτυγχάνεται μετά από 48 h. Συνιστάται καλή ανάδευση του περιεχομένου πριν τη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Χρώμα εμφάνιση			Γαλακτώδης παχύρεστη
Ιξώδες	(cps)	Brookfield Viscometer (10 rpm - spindle 6 - 20°C)	45000 ± 3000
Ειδικό βάρος	(gr/ml)	(20°C)	1,48 ± 0,03
Συνολικά ενεργά συστατικά	(%)		70 ± 1
Ανοιχτός χρόνος	(h)		24
Ph			7 - 8
Ελάχιστη θερμοκρασία	(°C)		0
Απόδοση	(m ² /Kg)		3 - 4

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.