

CARMYFIX CM – 17 ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα διαλυτών με βάση το πολυχλωροπρένιο (συνθετικό λάστιχο) και συνθετικές ρητίνες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ

Κόλλα με ευρύτατη εφαρμογή σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και κατασκευαστικές χρήσεις. Κολλά ισχυρά δέρμα, ύφασμα, λάστιχο (π.χ τύπου PIRELLI), EVA, σκληρό πολυστυρένιο ξύλο, ή μέταλλο. Έχει ισχυρή αρχική συγκόλληση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μοντάρισμα των υποδημάτων.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθαρίζονται και ατριούνται οι προς συγκόλληση επιφάνειες. Απλώνεται η κόλλα και στις δύο επιφάνειες. Κολλάμε μετά από 20 - 25 min πιέζοντας τις δύο επιφάνειες. Η μέγιστη δυνατή συγκόλληση επιτυγχάνεται μετά από 48 h. Συνιστάται καλή ανάδευση του περιεχομένου πριν τη χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η CARMYFIX CM - 17 μπορεί να αποθηκευτεί το λιγότερο για 10 μήνες στη θερμοκρασία των 20°C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΤΙΜΗ |
|---------------------------|---------|--|--------------------------|
| Χρώμα εμφάνιση | | | Ανοιχτό καφεκίτρινο υγρό |
| Ιξώδες | (cps) | Brookfield Viscometer RVT (10 rpm - spindle 2 - 20°C) | 2500 ± 500 |
| Ειδικό βάρος | (gr/ml) | (20°C) | 0,88 ± 0,03 |
| Συνολικά ενεργά συστατικά | (%) | | 22 ± 1 |
| Ανοιχτός χρόνος | (h) | | 1/2 - 2 |
| Χρόνος στεγνώματος | (min) | | 20 |
| Θερμοαντοχή | (°C) | | 75 - 80 |

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Θρακοπ βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Θρακοπ. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Θρακοπ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.