

CARMYFIX CM – 338

ΚΟΛΛΑ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ ΓΙΑ TR



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα διαλυτών με βάση το πολυχλωροπρένιο (συνθετικό λάστιχο) και συνθετικές ρητίνες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ

Κολλάει σόλες από δέρμα, λάστιχο, EVA, φυσικό ελαστικό, ή ξύλο σε δερμάτινα, ή συνθετικά φόντια. Επίσης κολλάει πολύ καλά, έως μέτρια θερμοπλαστικό ελαστικό, αναλόγως της σύνθεσής του. Η προσθήκη σκληρυντή σε ποσότητα περίπου 5 % είναι απαραίτητη.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθαρίζονται και αγριεύονται οι προς συγκόλληση επιφάνειες. Απλώνεται η κόλλα και στις δύο επιφάνειες. Κολλάμε μετά από 20 - 25 min πιέζοντας τις δύο επιφάνειες. Η μέγιστη δυνατή συγκόλληση επιτυγχάνεται μετά από 48 h. Συνιστάται καλή ανάδευση του περιεχομένου πριν τη χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η CARMYFIX CM - 338 μπορεί να αποθηκευτεί το λιγότερο για 10 μήνες στη θερμοκρασία των 20°C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Χρώμα εμφάνιση			Υποκίτρινο υγρό
Ιξώδες	(cps)	Brookfield viscometer at 20°C	2280 ± 120
Ειδικό βάρος	(gr/ml)	(20°C)	0,91 ± 0,03
Συνολικά ενεργά συστατικά	(%)		22,5 ± 1
Ανοιχτός χρόνος	(h)		1 - 2
Χρόνος στεγνώματος	(min)		20
Θερμοαντοχή	(°C)	(με σκληρυντή)	110

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Tharakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Tharakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφούμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προσφρικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοποποίηση χρήσης. Η Tharakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.